

Method for manufacture of sandwich type moulded articles and panels, mainly of textile fiber structures.

Patent number: EP0484778

Publication date: 1992-05-13

Inventor: VOGEL HELMUT PROF DIPL-ING (DE); KINKEL WERNER-HELMUT (DE)

Applicant: KINKEL WERNER HELMUT (DE)

Classification:




- international: **B29B15/10; B29C43/52; B29C43/56; B29C70/46; B29C33/38; B29C35/04; B29C35/16; B29C43/12; B29B15/10; B29C43/32; B29C43/52; B29C70/04; B29C33/38; B29C35/00; B29C35/04; B29C43/10; (IPC1-7): B29C33/04; B29C33/38; B29C67/04; B29C67/14; B29C67/20**

- european: B29B15/10B; B29C43/52; B29C43/56; B29C70/46; B29C70/46B






Application number: EP19910118326 19911028

Priority number(s): DE19904034915 19901104

Also published as:

 EP0484778 (A3)
 DE4034915 (A1)
 EP0484778 (B1)

Cited documents:

 EP0469309
 EP0476538
 US4781555
 DE3841560
 US3762976
more >>

Report a data error here

Abstract of EP0484778

The subject of the invention is a method for manufacture of sandwich-type moulded articles and panels, mainly of textile fibre structures, which contain fibres having different thermal properties, by pressure, heat and moist hot air, using moulds, which have a greatest-possible, uniform porosity, to press panels and moulded articles with a sandwich structure and cool them in the same cycle, the moist hot air and a special design of the mould causing a positive pressure to be achieved in the mould and consequently in the fibre structure, which pressure makes the outer sides in particular of the fibre mats set largely evenly on the mould surfaces, the inner structure of the moulded articles or panels then having a lower density. By using this method, the weights of moulded articles and panels to be described can be reduced, which is of decisive significance in terms of price and acceptance on the market for energy reasons alone. Furthermore, by using fibre systems comprising the same polymer, reuse is largely possible, since then it is possible to dispense with binder systems of a different type.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

This Page Blank (uspto)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 484 778 A2**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 91118326.7

51 Int. Cl. 5: **B29C 67/14**

22 Anmeldetag: 28.10.91

30 Priorität: 04.11.90 DE 4034915

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.05.92 Patentblatt 92/20

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

71 Anmelder: Kinkel, Werner-Helmut
Maria-Lerch-Weg 5
W-8600 Bamberg(DE)

72 Erfinder: Vogel, Helmut, Prof. Dipl.-Ing.
Helmkämper Ort 18
W-4550 Bramsche 8(DE)
Erfinder: Kinkel, Werner-Helmut
Maria Lerch-Weg 5
W-8600 Bamberg(DE)

54 Verfahren zur Herstellung von sandwichartigen Formteilen und Platten, vorwiegend aus textilen Faserstrukturen.

57 Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren aus vorwiegend textilen Faserstrukturen, welche Fasern mit unterschiedlichen thermischen Eigenschaften enthalten, durch Druck, Wärme und feuchter Heißluft, und mit Werkzeugen, die eine größtmögliche, gleichmäßige Porosität aufweisen, Platten und Formteile mit einer Sandwichstruktur zu pressen und im selben Zyklus abzukühlen, wobei durch die feuchte Heißluft und eine besondere Werkzeugauslegung ein Überdruck im Werkzeug und damit der Faserstruktur erzielt wird, der insbesondere die Deckseiten der Fasermatten an den Werkzeugoberflächen weitgehend gleichmäßig verfestigt, wobei die innere Struktur der Formteile oder Platten dann ein niedrigeres Raumgewicht aufweist.

Durch den Einsatz dieses Verfahrens lassen sich die Gewichte darzustellender Formteile und Platten reduzieren, was für Preis und Akzeptanz am Markt allein schon aus Energiegründen von entscheidender Bedeutung ist. Durch Einsatz polymereinheitlicher Fasersysteme ist darüber hinaus eine Wiederverwertung weitgehend gegeben, da dann auf artfremde Bindersysteme verzichtet werden kann.

EP 0 484 778 A2

Die Erfindung betrifft ein Verfahren, sogenannte sandwichartige Formteile und Sandwichplatten vorwiegend durch Druck, Wärme und feuchter Heißluft herzustellen, aus Faserstrukturen mit thermisch unterschiedlichen Eigenschaftsbildern, insbesondere textilen Fasern, dazu vorzugsweise polymereinheitlichen Klebefasern, auch Bikomponentenfasern und Pulvern, oder Fasermischungen aus unterschiedlichen textilen Fasern mit zumindest teilweise thermisch aktivierbaren Eigenschaften bei den eingesetzten Fasertypen, weiter auch organische oder anorganische Faserstrukturen oder Mischungen daraus mit thermoplastischen Fasern oder Pulvern als Bindern, alternativ als solche aber auch flüssige Systeme, mit dem Ergebnis zweier weitgehend gleichmäßig stärker verfestigter Deckseiten und einer je nach Werkzeug partiellen oder vollflächigen inneren Struktur mit niedrigerem Raumgewicht.

Ein derartiges Verfahren ist von größtem praktischen Interesse, insbesondere für die Fahrzeugindustrie, da bisher bei der Herstellung von Formteilen in einem Schritt aus vorwiegend polymereinheitlichen Spezialfasern bei den vorgegebenen Wandstärken noch ein großer Fasermaterialaufwand notwendig war, um die wünschenswerte Steifigkeit zu erzielen und dabei Formteile darzustellen mit selbsttragenden dimensionsstabilen Eigenschaften. Dieses Fasergewicht hat sich durch den Materialeinsatz auf den Preis des darzustellenden Formteils natürlich extrem negativ ausgewirkt. Darüber hinaus gibt es bei einem homogenen Aufbau des Trägermaterials bzw. der Platte in bezug auf Schallschluckwirkung nicht so vorteilhafte Eigenschaften, wie sie bei einem progressiven sandwichartigen Aufbau möglich sind. Das beidseitige Verhalten einer Fasermatte mit einem Kalandrieren führt aber durch mangelnden Innendruck normalerweise nicht zu einer ausreichenden Formstabilität der Sandwichplatte im Klimatest.

Aufgabe der Erfindung war es daher, insbesondere für Platten und Formteile ein Verfahren zu entwickeln, welches dem Ziel, niedrigem Gewicht bei gleichen Wandstärken, entgegenkommt und dabei hohe Dimensionsstabilität erreicht. Zusätzlich sollte der Aufwärmzyklus bei Strahlerwärme, Kontaktwärme oder Heißluft und damit auch Taktzeiten bei der Herstellung von Platten und Formteilen abgekürzt, in einem Arbeitsgang ohne Öffnen der Werkzeuge verpreßt und gekühlt werden, um somit ein eigenes Abkühlwerkzeug zu vermeiden.

Gelöst wurde diese Aufgabe dadurch, daß man die vorwiegend textilen Fasermaterialien, die unter Temperatur und Druckeinwirkung verklebende Eigenschaften haben, zu Fasermischungen mit unterschiedlich reagierenden Erweichungspunkten, wie z.B. Normal- und Bikomponentenfasern oder auch normal und sogenannte unverstreckte oder teilverstreckte Klebefasern zusammenfügt, oder auch Fa-

sermischungen unterschiedlicher Natur-, und Polymerwerkstoffe mit unterschiedlichen thermischen Eigenschaftsbild als volumige Matten darstellt, also mit größerer Dicke gegenüber dem erwünschten Endzustand der Platte oder des Formteils. Diese Fasermatte wird nun zwischen zwei Werkzeughälften mit einem besonderen sinnvollerweise zweischaligen Aufbau gebracht. Hierfür bestand bisher von der Werkzeugeite her schon eine Möglichkeit, die für bestimmte Verfahren notwendig war und nachstehend aufgezeigt wird, wie z.B. Stahlwerkzeuge mit Bohrkämen, wobei die für das nachstehende beschriebene Verfahren benötigte Gleichmäßigkeit im Luftdurchlaß selten erreicht wird, und darüberhinaus für die anschließende vielfach notwendige Kühlung im selben Werkzeug völlig ungeeignet waren.

Sinnvoll und produktionssicher für Aufheizung und gleichzeitige Kühlungsmöglichkeiten, erscheinen daher insbesondere folgende Werkzeugmaterialien.

Beispiel, Sintermetallwerkzeuge.

Bei diesen Werkzeugen haben die Oberflächen häufig leicht gravierte Strukturen. Das Metallwerkzeug setzt sich an der Oberfläche aus tausenden von Einzelkugeln zusammen, die aneinandergesintert sind, und die auf diese Art und Weise eine absolut homogene Luftdurchlässigkeit auf der ganzen Werkzeugoberfläche gewährleisten. Diese Werkzeuge sind häufig auch heizbar.

Die hier gegebene Gleichmäßigkeit der Werkzeugoberflächen, fluide Medien durchzulassen, ist für das Verfahren entscheidend, vor allem auch im Wechsel zwischen warm und kalt.

In nachfolgender Beschreibung soll dabei die benötigten Werkzeuggestaltungen und die Oberflächen hierfür noch näher aufgezeigt werden.

Das Unterwerkzeug, vorzugsweise auch das Oberwerkzeug, ist dabei jeweils zweischalig aufgebaut und an den Rändern zwischen Ober und Unterwerkzeug durch Lippen abgedichtet, so daß erst über Ventiltechnik feuchte Heißluft in die Zwischenkammer des Unterwerkzeuges strömt, und sich dann gleichmäßig über die gesamte Werkzeugfläche verteilt und durch die Luftdurchgänge an die Oberfläche in die Fasermatte strömt. Das Ventil wird dann geschlossen. Durch die gewählte Temperatur des Dampfes wird in dem geschlossenen Werkzeug ein steuerbarer Überdruck erzeugt, der die textilen Fasern mit einer der Verklebeeigenschaft der Faser angepaßten Aktivierungstemperatur vorwiegend an die Werkzeugoberflächen preßt, ohne daß der Faserverbund ganz verloren geht, und dabei bis zu einer Art Hautbildung führen kann, wobei die Faserstruktur den beabsichtigten sandwichartigen Charakter bekommt. Nach erfolgter Verdichtung können dann diese zusätzlich vorwie-

gend am Oberwerkzeug befindliche Ventile geöffnet werden, so daß sich der entstandene Überdruck wieder abbaut.

Durch Werkzeugdistanzauslegung sind dabei die für das Endprodukt partiellen oder vollflächigen, geringeren oder stärkere Verdichtungen zu gestalten.

Anschließend läßt sich dann bei noch geschlossenen Preßwerkzeugen über Kaltluft, die über weitere, vorzugsweise getrennte Ventile auf dieselbe Art Werkzeug und Matte durchdringt und dabei über die geöffneten Abluftventile abfließt, die Platte bzw. das Formteil schnell abkühlen und als formstabiles Teil aus dem Werkzeug entnehmen. Selbst eine Kaschierung beim Verpressen mit Oberflächenmaterialien ist denkbar, sofern diese ebenfalls luftdurchlässig sind.

Der von der Temperatur her steuerbare Dampf kann dabei auch gezielt zur zusätzlichen Verdichtung von Teilen der Faserstrukturen eingesetzt werden, um z.B. Copolymer- oder niedrig schmelzende Folien zwischen den Faserlagen (um einseitige starke Festigkeiten zu erzielen) dabei zu zersetzen, aber auch flüssige Systeme, insbesondere Harze, gesteuert ausreagieren lassen.

Werkzeuge, wie oben beschrieben, sind jedoch vergleichsweise teuer, so daß für bestimmte, insbesondere großformatige Formteile oder Platten, sich hier noch eine weitere Werkzeugtechnologie anbieten, die aber vom Verfahren her deckungsgleich mit dem vorgenannten sind. Hierbei wird z.B. über ein Negativ-Holz Hilfswerkzeug die Oberfläche eines ebenfalls zweischaligen Ober- und Unterwerkzeug mit einer der späteren Fasermatte zugeneigten Platte aus Zement, bei dessen Fertigung eine gesättigte Kochsalzlösung eingesetzt wurde, hergestellt. Nachdem das Material abgebunden ist, wird das Kochsalz mit Wasser herausgelöst, so daß eine Werkzeugoberfläche dargestellt wird, welche auf Grund der so erhaltenen gleichmäßigen Porosität von jedem Fluid und Gas durchströmt werden kann. Der Zement selbst läßt sich darüber hinaus mit metallischen Elementen oder polymeren textilen Faserstrukturen zusätzlich verstärken und auch über Rohre beheizen, so daß ein sehr belastbares Werkzeug entsteht.

Weitere ähnliche poröse Werkzeugoberflächen sind mit bestimmten PU-Schaumsystemen, wie auch mit Polymerbeton erreichbar. Entscheidend für die Auswahl der Werkzeugoberflächen ist der benötigte Druck pro cm², die gewünschte Temperatur des Dampfes und die kalkulierte benötigte Lebensdauer.

Ein weiterer Vorteil dieser Verfahrenstechnik liegt darin, daß durch den durch Dampf erzielten Innendruck im Formteil der aoperative Aufwand bei Werk-

zeugen und Pressen von der Investitionsseite her begrenzt werden kann und somit zur Kostensenkung führt.

Um die vorwiegend textilen Faserformteile oder Platten aus dem Werkzeug entnehmen zu können, ist je nach benötigter Temperatur und dem Eigenschaftsbild der Fasern, gegebenenfalls ein Trennmittel auf der Werkzeugoberfläche zu verwenden.

Die technisch heute herstellbaren und benötigten einlagigen Fasermatten oder mehrlagige Faserzuschnitte lassen sich nach verschiedenen Technologien hierbei vom Gewicht und von der Materialzusammensetzung her, je nach Anforderungsprofil der Formteile, durch die vorgegebenen Werkzeugdistanzen exakt eingrenzen, wobei das Gesamtgewicht des Formteils oder der Platte unter dem Flächengewicht bei homogen verpreßten Fasern liegt.

Somit entsteht, insbesondere zur Herstellung von großflächigen Trägerelementen, z.B. Formhimmel in der Automobilindustrie, ein Formteil mit niedrigerem Gewicht, hoher Formstabilität, und soweit polymereinheitliche Fasern verwendet werden, sogar Formteile, die optimal wiederaufbereitet werden können. Zur Erhöhung der Stabilität solcher Formteile und Platten ließe sich darüber hinaus, durch Gestaltung von Sicken und Stegen, noch einmal zusätzliche formstabilisierende Eigenschaften miteinbinden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von sandwichartigen Formteilen und Platten, vorwiegend aus textilen Faserstrukturen, dadurch gekennzeichnet, daß diese durch Druck, Wärme und feuchter Heißluft, aus unterschiedlichen Fasermaterialien, insbesondere aus Fasermischungen aus voneinander abweichenden thermischen Eigenschaftsbildern, und durch doppelwandige Werkzeuge mit gleichmäßig durchlässigen porösen Oberflächen verpreßt und dabei, vor allem bei thermoplastischen Fasern, bei Bedarf auch ohne Entlastung des Werkzeugs abgekühlt werden können, sowie beim Verpressen zusätzlich durch den durch Dampf zu erzeugenden Überdruck innerhalb der Werkzeughälften, somit in der Faserstruktur, an den Werkzeugoberflächen gleichmäßig verfestigte Deckseiten erhält, wobei die, gesamte innere Struktur, oder bei entsprechender Werkzeugauslegung nur Bereiche des Formteils bzw. der Platte, ein niedrigeres Raumgewicht aufweisen, und der Dampf zur Erzeugung des Überdrucks sowie die Kaltluft zum Abkühlen durch gesteuerte Ventiltechnikführung in das Preßwerkzeug integriert ist.

2. Verfahren zur Herstellung von sandwichartigen Formteilen und Platten gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die dafür benötigten porösen Werkzeugoberflächen aus Metallsinterwerkstoffen, PU-Hartschaum, Polymerbeton, oder Beton, letzterer hergestellt mit gesättigten Kochsalzlösungen die nach dem Aushärten mit Wasser herausgelöst werden, oder aus perforierten oder siebartigen Werkzeugen bestehen. 5
10
3. Gemäß dem Verfahren nach Anspruch 1 und 2 hergestellte Formteile und Platten, dadurch gekennzeichnet, daß als textile Faserstrukturen erstens eine thermoplastische Faser und hierzu zweitens mit unterschiedlichen, niedrigeren Aktivierungstemperaturen ausgestattete polymereinheitliche Klebe-, oder Bikomponentenfasern, oder aber hierfür polymereinheitliche Pulver oder eine Mischung dieser verschiedenen Möglichkeiten, verwendet werden. 15
20
4. Gemäß dem Verfahren nach Anspruch 1 und 2 hergestellte Formteile und Platten, dadurch gekennzeichnet, daß textile Fasermischungen aus vom Werkstoff her unterschiedlichen textilen Fasern verwendet werden, aber solche, die voneinander abweichende thermische Eigenschaftsbilder haben, wobei zumindest der Anteil Bindefasern aus einer thermoplastischen Fasertypen besteht, mit einem niedrigen, die Restfaseranteile nicht schädigenden thermischen Eigenschaftsbild, oder aus einem solchen thermoplastischen Pulver oder einer Mischung dieser Möglichkeiten. 25
30
35
5. Gemäß dem Verfahren nach Anspruch 1 und 2 hergestellte Formteile und Platten, gekennzeichnet dadurch, daß neben textilen Faserstrukturen und Pulvern auch Anteile organischer oder anorganischer Zuschlagstoffe enthalten sind. 40
6. Gemäß dem Verfahren nach Anspruch 1 und 2 hergestellte Formteile und Platten, dadurch gekennzeichnet, daß außer textilen Faserstrukturen auch solche aus organisch oder anorganischen Fasern oder eine Mischung daraus, unter Zusatz von thermoplastischen Bindefasern, oder thermoplastischen Pulvern oder eine Mischung hieraus, verwendet werden. 45
50
7. Gemäß dem Verfahren nach Anspruch 1 und 2 hergestellte Formteile und Platten, gekennzeichnet dadurch, daß neben den textilen oder anderen faserigen Strukturen anstatt niedriger schmelzender Fasern oder thermoplastischen 55

Pulvern oder einer Mischungen daraus, flüssige oder pulverige duroplastische Systeme zur Verfestigung eingesetzt werden.